



شماره:
تاریخ:
پیوست: ندارد

دفتر مرکزی: تهران - بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان
کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۷۲۴۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
کد پستی: ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹-۴۴۵۷۶۵۴۲ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲
کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
تلفن: ۲۴۵۱۲ و ۲۴۵۱۳-۲۴۵۳۶-۲۴۵۳۷-۲۴۵۳۸ صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹
E - mail: info@sainaco.com

فرمولاسیون و مشخصات فنی:

- ✓ ترکیب کاغذ مصرفی در فرآیند تولید برای **کارت‌های سه لایه** دو رو کرافت به این صورت است که لایه مصرفی از نوع کرافت مدرن یا پارسیان است و فلوت کارتن از نوع مازندران گرید smf می باشد.
- ✓ ترکیب کاغذ مصرفی در فرآیند تولید برای **کارت‌های پنج لایه** دو رو کرافت به این صورت است که لایه مصرفی بیرونی از نوع سوپرکرافت پارسیان و لایه مصرفی داخلی از نوع کرافت پارسیان یا مدرن است و فلوت های کارتن از نوع مازندران گرید smf (دو لایه) و چوکا (یک لایه) می باشد.
- ✓ ترکیب کاغذ مصرفی در فرآیند تولید برای صفحات سه لایه به این صورت است که لایه مصرفی بیرونی از نوع کرافت مدرن یا پارسیان است و لایه داخلی به صورت تست لاینر است و فلوت کارتن از نوع مازندران گرید smf می باشد.
- ✓ ترکیب کاغذ مصرفی در فرآیند تولید صفحات ۵ لایه به این صورت است که لایه مصرفی بیرونی از نوع کرافت پارسیان یا مدرن و لایه مصرفی داخلی به صورت تست لاینر است و فلوت ها نیز از نوع مازندران گرید smf (دو لایه) و چوکا (یک لایه) می باشد.
- ✓ حداقل BCT (تست میزان مقاوت کارتن در برابر فشار عمودی) برای کارتن های دو رو کرافت ۲۲۰ کیلو گرم و برای ۵ لایه ۲ رو کرافت نیز ۴۴۰ کیلو گرم میباشد.

نحوه بسته بندی کارتن ها و صفحات به شرح جدول ذیل است:

جنس	سه لایه	۵ لایه
کارتن	۲۰ عددی با دو تسمه	۱۵ عددی با دو تسمه
صفحه	۱۰۰ عددی با دو تسمه	۵۰ عددی با دو تسمه